

## АТОМО

Антибактериална импрегнация за стени в микроемулсия за  
външно и вътрешно приложение.  
Серия 884

### ОПИСАНИЕ

Импрегнация на основа на микроемулсии. Много добре замества синтетични импрегнации без използване на разтворители. Атомо подобрява повърхности от алкална среда, типична за бетон и др.подобни, като създава идеална основа за следващи бои.

### УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Може да се прилага върху:

- Повърхности на изолационни системи
- Нови и стари мазилки базирани на хидравлични свързващи вещества
- Бетонни повърхности
- Гипсови и гипскартонови повърхности
- Стари бои и стенни покрития, които са биологични или минерални
- Да не се прилага за прясно боядисани повърхности.

### ТЕХНИЧЕСКАХАРАКТЕРИСТИКА

**Разтворител:** вода(четка 50-300% зависи от основата)

**Относително тегло** UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 кг / l.

**Съхнене** (25С при влажност 65% ): 30-40 мин.; повърхностно след 2 часа.

**Разходна норма:** 15-18кв.м/л за слой; 8-10кв.м/л за един слой на силнопросмукващи повърхности

**Инструменти:** четки, валяк

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

**Мазилка, гипс и гипскартонови повърхности:**

- ако е налице, мухъл, нанесете COMBAT 222 и COMBAT 333
- трябва да се премахнат слоевете стара боя
- почистете от всякакъв прах и мръсотия
- попълнете всички неравности и дупки с TAMSTUCCO или STUCCOFACILE(за вътрешно приложение) и RASAMIX, BETOMARC или RASOMARC(за външно приложение)
- прешкурете и почистете от прах
- уверете се, че повърхността е напълно суха, и нанесете 1 слой АТОМО- нанасяне на

следващо покритие след 2 часа

#### **Бетонни повърхности:**

- отстранете слоевете стара боа
- ако е налице, мухъл, нанесете COMBAT 222 и COMBAT 333
- ако на повърхността се вижда арматурно желязо то трябва да се изчисти с телена четка, нанесете ВЕТОХАН PRIMER 9490125.
- наранените места трябва да се загладат с ВЕТОХАН 400 или ВЕТОХАН 300, като последен слой се нанася ВЕТОХАН 200.
- почистете от всякакъв прах и мръсотия
- уверете се, че повърхността е напълно суха, и нанесете 1 слой АТОМО- нанасяне на следващо покритие след 2 часа

#### **Камък или тухла:**

- ако повърхността е наслоена с прах почистете с пароструйка
- ако е налице мухъл, нанесете COMBAT 222 и COMBAT 333
- след като повърхността е напълно суха нанесете един 1 слой АТОМО- нанасяне на следващо покритие след 2 часа

### **СЪХРАНЕНИЕ**

**Температура на въздуха:** Мин.8°C/Макс.35°C

**Относителна влажност:** <75%

**Температура на повърхността:** Мин.5°C/Макс.35°C

Избягвайте прилагането на АТОМО, когато има кондензацията или пряка слънчева светлина.

### **БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ**

Пазете се от попадане в очите,. Пазете от деца. Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност, не изхвърляйте кутиите в околната среда. Отпадъците изхвърляйте със строителните отпадъци.

*Italiano vero*

---

„Сан Марко Варна“ ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана на добрия опит и лабораторно-техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените резултати, ако нещата не се намират под наш контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на продукта привсеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте към техническия персонал на “Сан Марко Варна”.

---

Мобилен: 0889 562 791, Тел./факс: 052 63 69 11, Адрес: Варна, ул. Юрий Венелин 24

E-mail: [office@sanmarco-varna.com](mailto:office@sanmarco-varna.com) Web: [www.sanmarco-varna.com](http://www.sanmarco-varna.com)